



## Stratex Protection 300

### Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

| Eigenschaften                                   | Norme d'essai | Einheit                                                   | Werte |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Durchschlagwiderstand                           | EN ISO 13433  | mm                                                        | 20    |
|                                                 |               |                                                           |       |
| Flächenbezogene Masse                           | EN 9864       | g/m <sup>2</sup>                                          | 300   |
| Dicke bei 2 kPa                                 | EN ISO 9663-1 | mm                                                        | 2.5   |
| Zugfestigkeit MD                                | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 3     |
| Zugfestigkeit CMD                               | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 4     |
| Höchstzugkraftdehnung MD                        | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Höchstzugkraftdehnung CMD                       | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Stempeldurchdrückkraft CBR                      | EN ISO 12236  | N                                                         | 500   |
| Durchfluss senkrecht zur Ebene                  | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> .s                                       | 70    |
| Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90</sub> | EN ISO 12956  | µm                                                        | 80    |
| Witterungsbeständigkeit                         | EN 12224      | Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken |       |

| Rollenabmessungen | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                   | 2          | 50        | 100                          |

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Jan/2020



## Stratex Protection 400

### Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

| Eigenschaften                                   | Norme d'essai | Einheit                                                   | Werte |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Durchschlagwiderstand                           | EN ISO 13433  | mm                                                        | 15    |
|                                                 |               |                                                           |       |
| Flächenbezogene Masse                           | EN 9864       | g/m <sup>2</sup>                                          | 400   |
| Dicke bei 2 kPa                                 | EN ISO 9663-1 | mm                                                        | 3.0   |
| Zugfestigkeit MD                                | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 4     |
| Zugfestigkeit CMD                               | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 6     |
| Höchstzugkraftdehnung MD                        | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Höchstzugkraftdehnung CMD                       | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Stempeldurchdrückkraft CBR                      | EN ISO 12236  | N                                                         | 700   |
| Durchfluss senkrecht zur Ebene                  | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> .s                                       | 60    |
| Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90</sub> | EN ISO 12956  | µm                                                        | 65    |
| Witterungsbeständigkeit                         | EN 12224      | Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken |       |

| Rollenabmessungen | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                   | 2          | 50        | 100                          |

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Jan/2020



## Stratex Protection 500

### Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

| Eigenschaften                                   | Norme d'essai | Einheit                                                   | Werte |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Durchschlagwiderstand                           | EN ISO 13433  | mm                                                        | 10    |
|                                                 |               |                                                           |       |
| Flächenbezogene Masse                           | EN 9864       | g/m <sup>2</sup>                                          | 500   |
| Dicke bei 2 kPa                                 | EN ISO 9663-1 | mm                                                        | 3.7   |
| Zugfestigkeit MD                                | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 5     |
| Zugfestigkeit CMD                               | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 7     |
| Höchstzugkraftdehnung MD                        | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Höchstzugkraftdehnung CMD                       | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Stempeldurchdrückkraft CBR                      | EN ISO 12236  | N                                                         | 1000  |
| Durchfluss senkrecht zur Ebene                  | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> .s                                       | 50    |
| Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90</sub> | EN ISO 12956  | µm                                                        | 60    |
| Witterungsbeständigkeit                         | EN 12224      | Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken |       |

| Rollendimensionen | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                   | 2          | 50        | 100                          |

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Jan/2020



## Stratex Protection 600

### Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

| Eigenschaften                                   | Norme d'essai | Einheit                                                   | Werte |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Durchschlagwiderstand                           | EN ISO 13433  | mm                                                        | 6.0   |
|                                                 |               |                                                           |       |
| Flächenbezogene Masse                           | EN 9864       | g/m <sup>2</sup>                                          | 600   |
| Dicke bei 2 kPa                                 | EN ISO 9663-1 | mm                                                        | 4.5   |
| Zugfestigkeit MD                                | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 5     |
| Zugfestigkeit CMD                               | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 8     |
| Höchstzugkraftdehnung MD                        | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Höchstzugkraftdehnung CMD                       | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Stempeldurchdrückkraft CBR                      | EN ISO 12236  | N                                                         | 1100  |
| Durchfluss senkrecht zur Ebene                  | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> .s                                       | 40    |
| Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90</sub> | EN ISO 12956  | µm                                                        | 55    |
| Witterungsbeständigkeit                         | EN 12224      | Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken |       |

| Rollenabmessungen | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                   | 2          | 25        | 50                           |

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Fev/2020



## Stratex Protection 800

### Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

| Eigenschaften                                   | Norme d'essai | Einheit                                                   | Werte |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Durchschlagwiderstand                           | EN ISO 13433  | mm                                                        | 3     |
|                                                 |               |                                                           |       |
| Flächenbezogene Masse                           | EN 9864       | g/m <sup>2</sup>                                          | 800   |
| Dicke bei 2 kPa                                 | EN ISO 9663-1 | mm                                                        | 6.0   |
| Zugfestigkeit MD                                | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 8     |
| Zugfestigkeit CMD                               | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 14    |
| Höchstzugkraftdehnung MD                        | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Höchstzugkraftdehnung CMD                       | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Stempeldurchdrückkraft CBR                      | EN ISO 12236  | N                                                         | 1500  |
| Durchfluss senkrecht zur Ebene                  | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> .s                                       | 30    |
| Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90</sub> | EN ISO 12956  | µm                                                        | 50    |
| Witterungsbeständigkeit                         | EN 12224      | Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken |       |

| Rollenabmessungen | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                   | 2          | 25        | 50                           |

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Jan/2020



## Stratex Protection 1100

### Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

| Eigenschaften                                   | Norme d'essai | Einheit                                                   | Werte |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Durchschlagwiderstand                           | EN ISO 13433  | mm                                                        | 0     |
|                                                 |               |                                                           |       |
| Flächenbezogene Masse                           | EN 9864       | g/m <sup>2</sup>                                          | 1100  |
| Dicke bei 2 kPa                                 | EN ISO 9663-1 | mm                                                        | 7     |
| Zugfestigkeit MD                                | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 13    |
| Zugfestigkeit CMD                               | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 20    |
| Höchstzugkraftdehnung MD                        | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Höchstzugkraftdehnung CMD                       | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Stempeldurchdrückkraft CBR                      | EN ISO 12236  | N                                                         | 1800  |
| Durchfluss senkrecht zur Ebene                  | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> .s                                       | 25    |
| Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90</sub> | EN ISO 12956  | µm                                                        | 50    |
| Witterungsbeständigkeit                         | EN 12224      | Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken |       |

| Rollendimensionen | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                   | 2          | 25        | 50                           |

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Jan/2020



## Stratex Protection 1500

### Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

| Eigenschaften                                   | Norme d'essai | Einheit                                                   | Werte |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Durchschlagwiderstand                           | EN ISO 13433  | mm                                                        | 0     |
|                                                 |               |                                                           |       |
| Flächenbezogene Masse                           | EN 9864       | g/m <sup>2</sup>                                          | 1500  |
| Dicke bei 2 kPa                                 | EN ISO 9663-1 | mm                                                        | 8     |
| Zugfestigkeit MD                                | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 18    |
| Zugfestigkeit CMD                               | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 13    |
| Höchstzugkraftdehnung MD                        | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Höchstzugkraftdehnung CMD                       | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Stempeldurchdrückkraft CBR                      | EN ISO 12236  | N                                                         | 2000  |
| Durchfluss senkrecht zur Ebene                  | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> .s                                       | 20    |
| Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90</sub> | EN ISO 12956  | μm                                                        | 50    |
| Witterungsbeständigkeit                         | EN 12224      | Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken |       |

| Rollenabmessungen | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                   | 3          | 20        | 60                           |

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Jan/2020



## Stratex Protection 2200

### Technische Daten

Stratex Protection, das Schutzvlies für den Abdichtungsbereich.

| Eigenschaften                                   | Norme d'essai | Einheit                                                   | Werte |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Durchschlagwiderstand                           | EN ISO 13433  | mm                                                        | 0     |
|                                                 |               |                                                           |       |
| Flächenbezogene Masse                           | EN 9864       | g/m <sup>2</sup>                                          | 2200  |
| Dicke bei 2 kPa                                 | EN ISO 9663-1 | mm                                                        | 12    |
| Zugfestigkeit MD                                | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 30    |
| Zugfestigkeit CMD                               | EN ISO 10319  | kN/m                                                      | 30    |
| Höchstzugkraftdehnung MD                        | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Höchstzugkraftdehnung CMD                       | EN ISO 10319  | %                                                         | 90    |
| Stempeldurchdrückkraft CBR                      | EN ISO 12236  | N                                                         | 2500  |
| Durchfluss senkrecht zur Ebene                  | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> .s                                       | 10    |
| Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90</sub> | EN ISO 12956  | µm                                                        | 50    |
| Witterungsbeständigkeit                         | EN 12224      | Material ist innerhalb von 1 Tag ab Einbautag zu bedecken |       |

| Rollenabmessungen | Breite (m) | Länge (m) | Oberfläche (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                   | 3          | 20        | 60                           |

Das Schutzvlies Stratex Protection besteht aus 100% synthetischen Polypropylen- und Polyesterfasern.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 – Jan/2020