

STRATEX

GEOSYNTHETICS



Stratex GlasPatch®

Fiche technique

Armature autocollante pour revêtement bitumineux, avec fonctions de renforcement, anti-fissuration et étanchéité.

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Valeurs
Epaisseur	EN ISO 9863-1	mm	2.5
Masse surfacique	EN ISO 9864	g/m ²	1'600
Résistance à la traction long. / MD	EN ISO 10319	kN/m	100
Résistance à la traction trans. / CMD	EN ISO 10319	kN/m	100
Elongation à la rupture / MD	EN ISO 10319	%	< 3
Elongation à la rupture / CMD	EN ISO 10319	%	< 3

Dimensions standard des rouleaux	Largeur (m)	Longueur (m)
	1.00	16.00

A recouvrir avec une épaisseur d'enrobé bitumineux minimum de 4 cm, sur support supérieur à 5°.

Stratex GlasPatch® peut être utilisé pour une surface lisse ou rabotée, sur un enrobé bitumineux ou sur un béton hydraulique.

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances, sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.

Rev. 1 -Nov/2017

STRATEX SA – St. Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 5550 / Fax: +41 (0) 32 423 5552
E-mail: contact@stratex.ch / www.stratex.ch