

STRATEX

GEOSYNTHETICS

Stratex GlasPatch®

Anti-Rissbildung, Verstärkung, Abdichtung.



Datenblatt

Die selbstklebende Asphaltarmierung Stratex GlasPatch® ist auf glatten oder gefrästen Belagsoberflächen optimal einsetzbar.

Mechanische Eigenschaften	Normen	Einheit	Werte
Dicke	EN ISO 9863-1	mm	2.5
Flächenbezogene Masse	EN ISO 9864	g/m ²	1'600
Zugfestigkeit, längs / MD	EN ISO 10319	kN/m	100
Zugfestigkeit, quer. / CMD	EN ISO 10319	kN/m	100
Dehnung, längs / MD	EN ISO 10319	%	< 3
Dehnung, quer / CMD	EN ISO 10319	%	< 3

Dimensionen	Breite (m)	Länge (m)
	1.00	16.00

Einbau :

1. Ausrollen durch Abziehen der Schutzfolie
2. Anwalzen mit Pneuradwalze
3. Einbau von mindestens 4 cm Asphaltbelag

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 2 –Avr.2019