



Géomembrane Stratex PELD 50

Datenblatt

Nahtlose Wurzelschutz aus Polyethylen (LDPE).

Technische Daten	Normen	Einheit	Werte
Dicke	EN 1849-2	mm	0,5
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	g/m ²	470
Dichte	EN 1183-1/A	g/cm ³	0.94
Zugfestigkeit MD/CMD	EN 527-1	MPa	21 / 20
Höchstzugkraftdehnung	EN 527-1	%	500 / 550
Stempeldurchdruckkraft CBR	EN 12236	kN	0.9
Weiterreißwiderstandes	EN 12310-1	N	≥ 100

Rollenabmessungen	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m ²)
	6*	167	1002

* Für den leichteren Transport werden diese Folien auf 3 m breiten Rollen geliefert, worauf die Dichtungsbahn zweifach gefaltet ist.

Verlegung: 1,5 m Überlappung.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 3 - 11/2019