



## StratexMat 18

### Fiche technique

Géonatte tridimensionnelle pour le contrôle de l'érosion.

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Valeurs
Epaisseur	EN ISO 9863-1	mm	18
Masse surfacique	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	500
Résistance à traction MD/CMD	EN 10319	kN/m	1,8 / 0,5
Allongement à la rupture MD/CMD	EN 10319	%	50 / 50

Dimensions standard des rouleaux	Largeur (m)	Longueur (m)	Rouleaux / palette	Couleur
	2,0 ou 4,0	40	4	Beige / Noir

Durabilité supérieur à 25 années dans les sols avec  $4 < \text{pH} < 9$  et une température des sols  $< 25$  °C. La géonatte doit être couverte au plus tard 30 jours après l'installation.

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.

Rev. 0 - 06/2019