

Enrobé à froid

Reparaturmörtel StratexTapisfroid

Stratex Tapisfroid, l'enrobé à froid pour les petites réparations de chaussées. Granulométrie : 0/4 mm et 0/8 mm

Stratex Tapisfroid, bituminöser Reparaturmörtel für Kleinreparaturen im Strassenunterhalt. Körnung : 0/4 mm und 0/8 mm

DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN	VALEURS / WERTE
Teneur en sable / Bindemittel	bitume modifié aux polymères kunststoffvergütet Bitumen
Densité / Sandanteil	20%
Densité / Dichte	ca. 1.7 kg/dm ³
Poids par cm d'épaisseur / Bedarf pro cm Schichtdicke	22 kg/m ²
Épaisseur recommandée par couche / Empfohlener Schichtdickenbereich	0.8 cm – 2.5 cm
Stabilité Marshall Marshall Stabilität	environ 7.0 kN à l'état final ca. 7.0 kN (Endzustand)
Étalement / Fließwert	1.5 mm – 3.5 mm
Teneur en vide Hohlraum	environ 10 – 13 Vol. – % ca. 10 – 13 Vol. – %

Stratex Tapisfroid

TYPE TYP	CONDITIONNEMENT LIEFERFORM	PRIX fr. PREIS fr.	PRIX fr. PREIS fr.	DÉLAI LIEFERFRIST
Stratex Tapisfroid 0/4 mm	Bidon de 25 kg / Kessel 25 kg	2.40/kg	60.00/Bidon / Kessel	24 h / Std.
Stratex Tapisfroid 0/8 mm	Bidon de 25 kg / Kessel 25 kg	2.40/kg	60.00/Bidon / Kessel	24 h / Std.



Les deux produits sont conditionnés en palette de 24 bidons.
Palette mit 24 Kessel für beide Artikel.

