

STRATEX

GEOSYNTHETICS



StratexMat Metal

Technische Daten

Kombination aus einem PP Mat Monofilamentgelege und einem flexiblen, gedrehten, verzinkt Stahldrahtnetz.

Daten	Normen	Einheit	Werte
Stahldrahtnetz Maschenweite		cm	6 x 8
Stahldicke	EN 10218	mm	2.20
Korrosion-Schutz	EN 10244-2		Klass A
Zugfestigkeit / MD		kN/m	37
Dehnung / MD	EN ISO 10319	%	≥10
Mat :			
Rohrstoff	PP		
Flächenbezogene Masse	EN ISO 9864	g/m ²	500
Dicke	EN ISO 9863-1	mm	18

Ausmasse	Breite (m)	Länge (m)
	2	25
Rollen auf Paletten	4	
Farbe	Schwarz	

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 1 -Fevrier/2019

STRATEX SA – St. Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 5550 / Fax: +41 (0) 32 423 5552
E-mail: contact@stratex.ch / www.stratex.ch