



Film polyéthylène 0.2 mm

Fiche technique

Film souple en polyéthylène pour protection, utilisé pour les travaux en génie civil.

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Valeurs
Epaisseur	DIN 53370	µm	200
Indice de fluidité	DIN 53735	g/cm ³	0,25 – 0,50 (190°C/2,16 kg)
Densité		g/m ³	0,92 -0,94
Perméabilité à la vapeur d'eau	Non testé		
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	Non testé		
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau	Non testé		
Couleur	Ambre translucide		

	Largeur (m)	Longueur (m)	Surface (m ²)
Dimensions standard des rouleaux	4	50	200
	2	50	100

Aucune garantie pour les dommages dus aux rayons UV, le film doit être toujours couvert.

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.

Rev. 0 - Avril/2019