



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

## Technische Daten

### Gesteppte Erosionsschutzmatte aus:

100 % Holzwolle / beidseitiges Jutegewebe / Jute-/Baumwoll-Steppfäden

Gesamtgewicht: 260 g/m<sup>2</sup>

Abmessung: 2.40 x 50 m

Funktionsdauer: ≥ 24 Monate, abhängig von Standortfaktoren, Boden-, Wasser-, Klimaverhältnissen und Erosionsgefährdung vor Ort

### Einsatzgebiet:

- Anwendungen im Bereich von **Gewässern, Böschungen entlang von Strassen, Bahntrassen und Deponien**
- **Hanglagen** sowie im **Wein- und Obstbau**
- Anlagen im **Sport- und Freizeitbereich**

### Mattenaufbau

Material	100 % Holzwolle
Netze oben/unten	Jutegewebe
Steppfäden	Jute-/Baumwoll- Steppfäden

### Eigenschaften

Gesamtgewicht		260 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft längs, trocken	DIN EN ISO 10319: 2008-10	4.2 kN/m
Höchstzugkraft quer, trocken	DIN EN ISO 10319: 2008-10	3.7 kN/m
Höchstzugkraftdehnung längs	DIN EN ISO 10319: 2008-10	4.8 %
Höchstzugkraftdehnung quer	DIN EN ISO 10319: 2008-10	4.5 %

### Rollenabmessungen

Breite	2.40 m
Länge	50 m
Fläche	120 m <sup>2</sup>
Durchmesser	25 cm
Gewicht/Rolle	31.2 kg

Diese Angaben basieren auf Durchschnittswerten. Da es sich um Naturfasern handelt, können sich Änderungen in Farbe, Form, Festigkeit, Gewicht und Abmessungen von bis zu 10 % ergeben.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben entsprechen unserem letzten Wissenstand. Es bleibt uns vorbehalten sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen und Erfahrungen zu ergänzen und zu ändern, sowie die Eigenschaften der oben genannten Produkte zu modifizieren. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Rev. September 2014

STRATEX SA

St.-Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 55 50 / Fax: +41 (0) 32 423 55 52

E-mail: [contact@stratex.ch](mailto:contact@stratex.ch) / [www.stratex.ch](http://www.stratex.ch)

a member of Bontexgeo Group