

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE	Norma di prova	UNITÀ	VALORI
Materiale			100% PEHD – polietilene ad alta densità
Densità PEHD		g/cm ³	0,95
Lunghezza della lastra per ghiaia aperta	ISO 1923	mm	1600
Larghezza della lastra per ghiaia		mm	1200
Altezza della piattaforma per la ghiaia		mm	30
Peso della lastra / m ²	ISO 845	kg kg/m ²	2,62 1,36
Superficie di una lastra		m ²	1,92
Numero di lastre per 1 m ² di superficie		pz./m ²	0,53
Colore			Bianco, grigio (100% PEHD riciclato)
Diametro del nido d'ape / spessore delle pareti		mm	+/- 43 / +/- 2 mm
Geotessile termoadesivo	DIN 53752	g/m ²	Poliestere bianco non tessuto 50 g/m ²
Resistenza alla trazione del geotessile	NF EN 29073/3	N	65 N su campione di 5 cm
Resistenza allo strappo del geotessile	DIN 53363	N	70
Carico di rottura a vuoto	ISO 844	t/m ²	>90
Carico di rottura a pieno carico	ISO 844	t/m ²	>400
Comportamento termico			Resistente al gel e ai raggi UV
Angolo di inclinazione		%	Pendenza fino al 20 %
Mantenimento della forma	DIN 53752	°C	-20 / +60
Resistenza chimica			Resistente alla benzina, all'olio motore, all'idrossido di sodio, all'acido cloridrico
Granulometria della ghiaia		mm	Tra 4 e 16
Capacità di carico		KN	Testata con un carico minimo di 9 kN (senza deformazione), adatta ad applicazioni con un carico per asse > 10 tonnellate

I dati sopra riportati si riferiscono a una media dei valori misurati nella produzione corrente. Ci riserviamo il diritto di modificare tali prestazioni senza preavviso, in base all'evoluzione della nostra tecnologia, delle nostre conoscenze e della nostra esperienza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all'utilizzo del prodotto e delle informazioni sopra riportate.