# Stratex Alveole 8 mm 170 kPa

## Fiche technique

Version: **2026-09-14**

Nappe à excroissance en PEHD. Résistance à la compression élevée de 170KPa, grâce à un grand nombre d'alvéoles. La nappe convient tout particulièrement comme protection des murs de fondations ; étanchement intérieur des caves, des sols et des garages souterrains.

### Polymère

PEHD

| Caractéristiques Essentielles | Performance | Tolérance | Norme |
|---|---|---|---|
| **Composite - Propriétés mécaniques** | | | |
| Résistance à la traction (SP) | 5.5 kN/m | | EN ISO 10319 |
| Résistance à la traction (ST) | 5 kN/m | | EN ISO 10319 |
| Déformation à l'effort max. (SP) | 22 % | | EN ISO 10319 |
| Déformation à l'effort max. (ST) | 22 % | | EN ISO 10319 |
| résistance à la compression | 170 kPa | | EN ISO 25619-2 |
| Hauteur des excroissances | 8 mm | | |
| Masse par unité de surface | 400 g/m² | | EN 12127 |
| **Composite - Propriétés hydrauliques** | | | |
| Capacité de débit dans le plan (20 kPa, i=1 ) | 2.5 l/(ms) | | EN ISO 12958 |

| Largeur du rouleau (+/- 1%) | Longueur du rouleau (+/- 1%) | Poids du rouleau (+/- 10%) |
|---|---|---|
| 0.5 m ; 1 m ; 1.5 m ; 2 m ; 2.5 m ; 3 m ; 4 m | 20 m | 0.5 m: 4 kg ; 1 m: 8 kg ; 1.5 m: 12 kg ; 2 m: 16 kg ; 2.5 m: 20 kg ; 3 m: 24 kg ; 4 m: 32 kg |

Les informations contenues dans cette fiche reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Stratex SA
Rue St-Randoald 21
2800 Delémont, Suisse
+41 (0)32 423 55 50
contact@stratex.ch / www.stratex.ch