

Fiche technique

Version: 2026-04-29

Le drainage de surface comprend une géogridde de 162 g/m², à maille 1,5 mm × 1,5 mm, adapté aux revêtements en pierre naturelle et en dalles de béton. Drainage rapide et durable de la construction du revêtement. Convient en combinaison avec le béton drainant. L'effet de rupture de capillarité permet d'éviter la formation de moisissure ou de boue.

Polymère

PEHD

Caractéristiques Essentielles	Performance	Tolérance	Norme
Composite - Propriétés mécaniques			
Résistance à la traction (SP)	10.5 kN/m		EN ISO 10319
Résistance à la traction (ST)	9.5 kN/m		EN ISO 10319
Déformation à l'effort max. (SP)	100 %		EN ISO 10319
Déformation à l'effort max. (ST)	100 %		EN ISO 10319
résistance à la compression	420 kPa		EN ISO 25619-2
Hauteur des excroissances	10 mm		
Masse par unité de surface	762 g/m ²		EN ISO 9864
Composite - Propriétés hydrauliques			
Capacité de débit dans le plan (20 kPa, i=1)	3 l/(ms)		EN ISO 12958-1
Propriétés de durabilité			
Durabilité minimum présumée dans les sols naturels de 4 <= pH <= 9 pour des températures de sol <= 25°C	5 Années		Annexe B
Temps maximum autorisé entre l'installation et la couverture du produit	2 semaines		EN 12224
Largeur du rouleau (+/- 1%)	Longueur du rouleau (+/- 1%)	Poids du rouleau (+/- 10%)	
2 m	12.5 m	19 kg	



Les informations contenues dans cette fiche reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.