Stratex Coco K 400

Il geotessuto in fibra di cocco è un tessuto leggero a maglia realizzato al 100% con filato di cocco naturale.

Scheda tecnica

Version: **2026-10-12**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza	Norma
Tappeto - Proprietà			
	400		
Spessore a 0,5 kPa	6 - 9 mm		
Resistenza a trazione (MD)	5.56 (Dry) - 4.60 (Wet) kN/m		ASTM D4595
Resistenza a trazione (CMD)	4.40 (Dry) - 3.70 (Wet) kN/m		ASTM D4595
allungamento a carico massimo (MD)	25 %		
allungamento a carico massimo (CMD)	25 %		
Dimensione della maglia	23 x 25 mm		
Densità del filo	4.5 (warp) - 4.0 (weft) / 10 cm		
Proprietà di durabilità			
Durata minima prevista nei terreni naturali con 4 <= pH <= 9 e temperature <= 25°C	3 - 5 Anni		
Tempo massimo consentito tra l'installazione e la copertura del prodotto	14 giorno		

Larghezza del rotolo (+/- 1%)	Lunghezza del rotolo (+/- 1%)	Diametro del rotolo (+/- 10%)	Peso del rotolo (+/- 10%)
2 m	50 m	23 cm	40 kg

Le informazioni contenute nella presente scheda riflettono la migliore conoscenza al momento della pubblicazione. Il documento è soggetto a modifiche in conformità ai nuovi sviluppi e risultati. La stessa condizione si applica alle proprietà dei prodotti descritti. Non ci si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti mediante l'utilizzo dei prodotti e delle informazioni.

Stratex SA
Rue St-Randoald 21
2800 Delémont, Svizzera
+41 (0)32 423 55 50
contact@stratex.ch / www.stratex.ch