Stratex Coco K 740

Le géotextile en fibre de coco est une nappe tissée de poids moyen à lourd, fabriquée à partir de fibre de coco naturelle à 100 %.

Fiche technique

Version: **2026-10-12**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Tolérance	Norme
Tapis - Propriétés			
Mass per unit area	740		
Épaisseur à 0,5 kPa	6 - 9 mm		
Résistance à la traction (SP)	15 (Dry) - 11 (Wet) kN/m		ASTM D4595
Résistance à la traction (ST)	17.5 (Dry) - 5 (Wet) kN/m		ASTM D4595
Déformation à l'effort max. (SP)	30 %		
Déformation à l'effort max. (ST)	30 %		
Taille de maille	10 x 10 mm		
Densité du fil	6-7 (warp) - 7 (weft) / 10 cm		
Propriétés de durabilité			
Durabilité minimum présumée dans les sols naturels de 4 <= pH <= 9 pour des températures de sol <= 25°C	3 - 5 Années		
Temps maximum autorisé entre l'installation et la couverture du produit	14 jour		

Largeur du rouleau (+/- 1%)	Longueur du rouleau (+/- 1%)	Diamètre du rouleau (+/- 10%)	Poids du rouleau (+/- 10%)
2 m	50 m	35 cm	74 kg

Les informations contenues dans cette fiche reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Stratex SA
Rue St-Randoald 21
2800 Delémont, Suisse
+41 (0)32 423 55 50
contact@stratex.ch / www.stratex.ch

a member of Bontexgeo Group