Stratex Coco K 740

Il geotessile di fibra di cocco è una stuoia tessuta di medio-pesante, realizzata al 100% con fibra di cocco naturale.

Scheda tecnica

Version: **2026-10-12**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza	Norma
Tappeto - Proprietà			
	740		
Spessore a 0,5 kPa	6 - 9 mm		
Resistenza a trazione (MD)	15 (Dry) - 11 (Wet) kN/m		ASTM D4595
Resistenza a trazione (CMD)	17.5 (Dry) - 5 (Wet) kN/m		ASTM D4595
allungamento a carico massimo (MD)	30 %		
allungamento a carico massimo (CMD)	30 %		
Dimensione della maglia	10 x 10 mm		
Densità del filo	6-7 (warp) - 7 (weft) / 10 cm		
Proprietà di durabilità			
Durata minima prevista nei terreni naturali con 4 <= pH <= 9 e temperature <= 25°C	3 - 5 Anni		
Tempo massimo consentito tra l'installazione e la copertura del prodotto	14 giorno		

Larghezza del rotolo (+/- 1%)	Lunghezza del rotolo (+/- 1%)	Diametro del rotolo (+/- 10%)	Peso del rotolo (+/- 10%)
2 m	50 m	35 cm	74 kg

Le informazioni contenute nella presente scheda riflettono la migliore conoscenza al momento della pubblicazione. Il documento è soggetto a modifiche in conformità ai nuovi sviluppi e risultati. La stessa condizione si applica alle proprietà dei prodotti descritti. Non ci si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti mediante l'utilizzo dei prodotti e delle informazioni.

Stratex SA
Rue St-Randoald 21
2800 Delémont, Svizzera
+41 (0)32 423 55 50
contact@stratex.ch / www.stratex.ch