

Scheda tecnica

La colla a contatto Stratex Dilatation-Plast 25 kg garantisce un incollaggio durevole e solido tra i diversi strati di un rivestimento bituminoso. Il giunto è protetto dalle forze di trazione e dalla pressione dell'acqua. Stratex Dilatation-Plast 25 kg viene utilizzata nella posa «a caldo su a freddo» che richiede un incollaggio durevole dei giunti.

Durante la posa della miscela a caldo, il calore di quest'ultima attiva la colla a contatto, che può quindi penetrare negli spazi vuoti del rivestimento bituminoso non compattato in corrispondenza del giunto. Il processo di compattazione con il rullo

riduce notevolmente tali vuoti.

Stratex Dilatation-Plast 25 kg si distribuisce in uno spazio limitato a livello del giunto. Una parte diventa visibile sulla superficie della carreggiata. Questo eccesso intenzionale di legante garantisce un incollaggio efficace e duraturo del giunto.

CARATTERISTICHE	VALORI
Consistenza	viscosa
Densità	circa 0,95 g/cm ³
Temperatura di applicazione	temperatura ambiente; a partire da 5 °C

Campi di applicazione

Per l'incollaggio dei giunti nella costruzione di strade in asfalto durante la posa «a caldo su freddo».

Incollaggio a tenuta stagna nella costruzione di strade e per l'impermeabilizzazione delle scariche.

Applicazione

La colla a contatto Stratex Dilatation-Plast da 25 kg viene applicata sul bordo dell'asfalto esistente per garantire un incollaggio a tenuta stagna del giunto. La colla a contatto si applica a freddo. La colla a contatto può essere applicata sul bordo

di raccordo con un pennello, una spazzola, una spatola o uno spruzzatore a pressione dotato di lancia.

La colla a contatto Stratex Dilatation-Plast da 25 kg – con fibre – presenta una viscosità più elevata e può essere applicata in modo

uniforme in strati di 3 mm sui fianchi. Grazie al rinforzo in fibre, è in grado di assorbire le forze di trazione.

Condizioni esterne

Il bordo del giunto deve essere pulito e asciutto. Se necessario, applicare una mano di primer.

L'applicazione della colla a contatto può essere effettuata indipendentemente dalla temperatura, come richiesto dalla costruzione di strade in asfalto, a partire da 5 °C.

Consumo

Il consumo dipende dalle condizioni esterne e dalla natura del bordo.

A titolo indicativo, si possono fornire i seguenti consumi per cm di spessore del rivestimento:

Colla a contatto Stratex Dilatation-Plast 25 kg: 30 g per metro lineare

Pulizia degli attrezzi da lavoro

Gli attrezzi utilizzati per l'applicazione possono essere puliti con benzina, gasolio o gasolio da riscaldamento. Per lavarsi le mani, utilizzare un detergente in pasta per rimuovere lo sporco bituminoso.

Confezionamento

Fusti metallici da 25 kg.

Conservazione

Nel contenitore originale: un anno.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalle intemperie.

Queste informazioni si basano su dati empirici e sono fornite a titolo indicativo. Il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi domanda. È necessario rispettare le norme, le prescrizioni e le leggi vigenti (ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro o di edilizia).