

Stratex Plast OL 25 Kg

Bitume – Construction routière – Couches de base et de liaison – Zones de jonction – surface en asphalte

Fiche technique

Stratex Plast OL 25 Kg est une pâte bitumineuse stabilisée aux polymères, sans solvant et stable.

L'utilisation de Stratex Plast OL 25 Kg permet de réaliser, conformément à la norme ZTV Asphalt StB 07, des joints hautement flexibles et durables au niveau des joints de finition dans la construction routière en asphalte.

CARACTERISTIQUES	VALEURS
Type de produit	Masse bitumineuse modifiée par des polymères
Base	Polymères, émulsion bitumineuse
Densité à +20°C	Env. 1,00 g/cm ³
Solvants	aucun
Application à l'aide de	Pinceau, spatule
Couleur(s)	Noir
Consistance	Visqueuse, thixotrope
Température d'application (environnement et support)	> 2 °C
Valeur du pH	11-11,5
Stockage	Ne pas stocker à une température inférieure à +2 °C
Durée de conservation	12 mois dans son emballage d'origine fermé
Teneur en COV	0 g/l
Substances nocives pour la santé au sens du règlement sur les substances utilisées au travail	Aucune
Classe de danger selon l'ADR	Aucune
Point d'ébullition et plage d'ébullition	+100 °C
Allongement à la rupture (sur film de matériau libre)	370%

Domaines d'application

Stratex Plast OL 25 Kg sert à réaliser des joints souples et durables lors de la pose de bandes d'enrobés bitumineux (aussi bien « à chaud sur froid » que « à chaud sur tiède ») ainsi que pour les joints entre des revêtements bitumineux et des matériaux de construction présentant des surfaces irrégulières (bords de fraisage). Ses principaux domaines d'application sont le prétraitement mécanique des flancs des joints centraux lors de la pose d'enrobés à chaud.

Avantages

- Sans solvant, ce qui évite toute altération du liant au niveau du joint, contrairement aux colles de joint contenant des solvants.
- Application en une seule opération de la quantité de matériau prescrite par la norme ZTV Asphalt-StB 07 (stabilité jusqu'à une épaisseur de couche de 4 mm).
- Très souple, élastique et bonne adhérence, même sur des supports légèrement humides.
- Application mécanique économique et rapide.

Consommation

Env. 0,05 l/m pour chaque cm d'épaisseur de couche – conformément à la norme ZTV Asphalt StB 07, la quantité de matériau requise pour le traitement des joints est d'au moins 50 g par cm d'épaisseur de couche d'asphalte par mètre linéaire de flanc de joint.

Stratex Plast OL 25 Kg

Bitume – Construction routière – Couches de base et de liaison – Zones de jonction – surface en asphalte

Mise en œuvre

Stratex Plast OL 25 Kg est spécialement conçu pour une application mécanique, mais peut également être appliqué à l'aide d'autres outils adaptés, ainsi qu'au pinceau ou à la spatule.

Les modules complémentaires correspondants (module de joint, module de bordure) permettent une application rapide et économique du produit sur toutes les zones de joints dans la construction routière en asphalte. Il est ainsi possible de traiter sans difficulté une surface totale d'environ 1 000 m par heure.

Support

Le support doit être solide, propre et exempt d'huile, de graisse et de glace. La poussière de coupe et de fraisage doit être éliminée des flancs du joint. Le produit adhère également sur des supports légèrement humides (mais pas mouillés).

Santé, sécurité au travail, protection contre l'incendie

Pour une manipulation sûre du produit, il convient de lire et de respecter les données physiques, techniques de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant dans la fiche de données de sécurité ainsi que, à titre complémentaire, les informations figurant sur l'étiquette. Les prescriptions, règlements et lois en vigueur doivent être respectés.

Remarques

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Phrases EUH : EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

Équipement de protection : individuelle recommandé :



Consignes d'élimination

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit peuvent être éliminés conformément à la classification AVV-ASN : 080410 (déchets de colles et de mastics, à l'exception de ceux relevant de la rubrique 080409).

Cette fiche technique remplace toutes les informations techniques antérieures concernant le produit. Celles-ci ne sont donc plus valables. Les informations sont compilées selon l'état actuel de la technique d'application. Veuillez toutefois noter que, selon l'état du chantier, des écarts par rapport à la méthode de travail proposée dans la fiche technique peuvent s'avérer nécessaires. Sauf accord contraire stipulé dans un contrat individuel, toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont sans engagement et ne constituent donc pas une caractéristique convenue du produit. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les informations contenues dans cette fiche technique.