

Technisches Datenblatt

Stratex Tapisfroid ist eine Asphaltmischung aus Splitt und einem bituminösen Bindemittel. Sie wird kalt aufgetragen und ist unmittelbar nach der Verdichtung befahrbar. Die Aushärtung erfolgt je nach Umgebungsbedingungen innerhalb weniger Tage.

Stratex Tapisfroid ist recycelbar.

Regen nach dem Einbau ist unschädlich, verlangsamt jedoch die Aushärtung.

Stratex Tapisfroid ist frostbeständig und kann auch bei Außentemperaturen unter 0 °C verarbeitet werden (Verarbeitungshinweise beachten).

EIGENSCHAFTEN	WERTE
Konsistenz	Granulat
Verarbeitungstemperatur:	Raumtemperatur.
Trocknungszeit	Einige Tage

Anwendungsbereiche

Asphaltmischungen für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Geeignet für Ausgleichsarbeiten wie das Verfüllen von Schlaglöchern und Bohrlöchern oder zum Verfüllen von Rissen, Fugen oder größeren Verbindungsstellen.

Anwendung

- Den Untergrund und die Kanten reinigen (fegen) und gegebenenfalls mit einer Grundierung vorbehandeln.
- Die Mischung mit einer Schaufel oder einer Kelle auf den Untergrund auftragen und mit einem Rechen oder einer Kelle zu einer 20-prozentigen Überhöhung verteilen.
- Anschließend die Mischung mit einer Rüttelplatte oder einer Walze verdichten. Falls erforderlich, die fertige Oberfläche mit Sand abschleifen.
- Verkehr mit geringer Geschwindigkeit beschädigt die frische Schicht nicht. Innerhalb weniger Tage (je nach) erreicht die Festigkeit ihr endgültiges Niveau; während dieser Zeit sorgt der Verkehr für die endgültige Verdichtung.

Äußere Bedingungen

Der Untergrund muss sauber, frei von losen Partikeln und trocken oder leicht feucht sein. In der Regel reicht ein gründliches Kehren aus. Die Temperatur des Untergrunds kann von sommerlicher Wärme bis zu spätherbstlicher Kühle variieren.

Die Kaltmischung kann auch bei Außentemperaturen unter 0 °C verarbeitet werden.

Diese strengerer Bedingungen erfordern jedoch zusätzliche Maßnahmen, zum Beispiel: das Entfernen von Eis aus Schlaglöchern.

Bei niedrigen Außentemperaturen empfiehlt es sich, die Kaltmischung vorab zu lagern, um in einem beheizten Raum zu lagern, um eine bessere Verarbeitbarkeit zu gewährleisten. Bei besonderen Anforderungen an der Haftung zwischen den Schichten und an den Kanten müssen der Untergrund und die Kanten des alten Belags mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden

Verbrauch

Ca. 2 kg pro Liter Hohlraum.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Die Verarbeitungswerkzeuge können mit Benzin, Diesel oder Heizöl gereinigt werden. Zum Händewaschen sollte eine Reinigungspaste verwendet werden, um Bitumenverschmutzungen zu entfernen.

Verpackung

25-kg-Kunststoffeimer

Lagerung

In der verschlossenen Originalverpackung ein Jahr haltbar. An einem kühlen, trockenen Ort und vor Witterungseinflüssen geschützt lagern.

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen lediglich als Richtwerte. Bei Fragen steht Ihnen unser technischer Kundendienst gerne zur Verfügung. Die geltenden Normen, Vorschriften und Gesetze (z. B. im Bereich Arbeitssicherheit oder Bauwesen) sind einzuhalten.