

## Scheda tecnica

Stratex Tapisfroid è una miscela di asfalto composta da pietrisco e da un legante bituminoso. Si applica a freddo ed è calpestabile immediatamente dopo la compattazione. L'indurimento avviene in pochi giorni, a seconda delle condizioni ambientali.

Stratex Tapisfroid è riciclabile.

La pioggia dopo la posa non è dannosa, ma rallenta l'indurimento.

Stratex Tapisfroid non teme il gelo e può essere posato anche quando la temperatura esterna è inferiore a 0 °C (rispettare le istruzioni di posa).

| CARATTERISTICHE       | VALORI                |
|-----------------------|-----------------------|
| Consistenza           | Granuli               |
| Temperatura di posa:  | Temperatura ambiente. |
| Tempo di essiccazione | Qualche giorno        |

## Campi di applicazione

Miscela bituminosa per lavori di riparazione e manutenzione. Adatto a lavori di livellamento, come il riempimento di buche e fori di carotaggio, o al riempimento di fessure, giunti o raccordi più ampi.

## Applicazione

- Pulire (spazzare) il supporto e i bordi e, se necessario, trattarli con una mano di primer.
- Applicare la miscela con una pala o una cazzuola sul supporto e stenderla con un rastrello o una cazzuola formando un rialzo del 20%.
- Compattare quindi la miscela con una piastra vibrante o un rullo compressore. Se necessario, levigare la superficie finita con sabbia.
- Il traffico a bassa velocità non danneggia lo strato fresco. Nel giro di pochi giorni (a seconda delle condizioni meteorologiche), la resistenza raggiunge il suo livello definitivo; durante questo periodo, il traffico garantisce la compattazione finale.

## Condizioni esterne

Il sottofondo deve essere pulito, privo di particelle non aderenti e asciutto o leggermente umido. Di norma è sufficiente una spazzatura accurata. La temperatura del sottofondo può variare dal caldo estivo al fresco di fine autunno.

La miscela a freddo può essere applicata anche quando le temperature esterne sono inferiori a 0 °C.

Queste condizioni più rigorose richiedono tuttavia misure aggiuntive, ad esempio: eliminare il ghiaccio dalle buche.

In caso di basse temperature esterne, si raccomanda di stoccare preventivamente la miscela a freddo per garantirne una migliore applicabilità in un locale riscaldato. In caso di particolari esigenze in materia di aderenza tra gli strati e sui bordi, il sottofondo e i bordi del vecchio rivestimento devono essere trattati con uno strato di primer adeguato

## Consumo

Circa 2 kg per litro di vuoto.

## Pulizia degli attrezzi

Gli attrezzi di applicazione possono essere puliti con benzina, gasolio o olio combustibile. Per lavarsi le mani, utilizzare una pasta detergente per rimuovere lo sporco di bitume.

## Confezione

Secchio di plastica da 25 kg

## Stoccaggio

Si conserva per un anno nella confezione originale chiusa. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalle intemperie.

*Queste informazioni si basano su dati empirici e sono fornite a titolo indicativo. Il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi domanda. È necessario rispettare le norme, le prescrizioni e le leggi vigenti (ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro o di edilizia).*