

Scheda tecnica

Version: 2026-04-29

Stratexgrid TPV

Polimero	Struttura		
PET			
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza	Norma
Griglia - Proprietà meccaniche			
Resistenza a trazione (long.)	84.2 kN/m	-4.2 kN/m	EN ISO 10319
Resistenza a trazione (trasv.)	84.2 kN/m	-4.2 kN/m	EN ISO 10319
allungamento a carico massimo (long.)	10 %	+/- 2.0 %	EN ISO 10319
allungamento a carico massimo (trasv.)	10 %	+/- 2.0 %	EN ISO 10319
Resistenza alla trazione al 2% di allungamento (MD)	≥ 11.3 kN/m		EN ISO 10319
Resistenza alla trazione al 2% di allungamento (CMD)	≥ 11.3 kN/m		EN ISO 10319
Resistenza alla trazione al 5% di allungamento (MD)	≥ 26.1 kN/m		EN ISO 10319
Resistenza alla trazione al 5% di allungamento (CMD)	≥ 26.1 kN/m		EN ISO 10319
Massa per unità di superficie	275 g/m ²	+/- 27.5 g/m ²	EN ISO 9864
Dimensione della maglia	25 x 40 mm	+/- 5 / +/- 8 mm	
Larghezza del rotolo (+/- 1%)	Lunghezza del rotolo (+/- 1%)		
5.3 m	100 m		


 Le informazioni contenute nella presente scheda riflettono la migliore conoscenza al momento della pubblicazione. Il documento è soggetto a modifiche in conformità ai nuovi sviluppi e risultati. La stessa condizione si applica alle proprietà dei prodotti descritti. Non ci si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti mediante l'utilizzo dei prodotti e delle informazioni.