

Scheda tecnica

Version: 2026-05-26

Teraxial

Polimero	Densità	Punto di fusione	Struttura
PP	0.91 kg/m ³	165 °C	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza	Norma
Griglia - Proprietà meccaniche			
Passo dell'esagono	80 mm	+/-4 mm	EOTA TR041
Efficienza del giunto	100 %	-10 %	EOTA TR041
Rigidità secante radiale al 0,5 %	360	-75	EOTA TR041
Rigidità secante radiale al 2 %	250	-65	EOTA TR041
Rapporto di rigidità secante radiale	0.8	-0,15	EOTA TR041
Massa per unità di superficie	205 g/m ²	- 35 g/m ²	EN ISO 9864
Proprietà di durabilità			
Durata minima prevista nei terreni naturali con 4 <= pH <= 9 e temperature <= 25°C	50 Anni		Annex B
Tempo massimo consentito tra l'installazione e la copertura del prodotto	1 mese		EN 12224
Durata minima prevista nei terreni naturali con 4<pH<9 e temperature < 15°C	100 Anni		Annex B

Larghezza del rotolo (+/- 1%)	Lunghezza del rotolo (+/- 1%)
3.9 m	75 m


 Le informazioni contenute nella presente scheda riflettono la migliore conoscenza al momento della pubblicazione. Il documento è soggetto a modifiche in conformità ai nuovi sviluppi e risultati. La stessa condizione si applica alle proprietà dei prodotti descritti. Non ci si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti mediante l'utilizzo dei prodotti e delle informazioni.